

plastično crevo napravljeno od poliamida serije PA



osnovni materijal	poliamid PA12-PHL, može da se reciklira
opseg temperature	-60...+100°C
radni pritisak	vakuum -0,87bar do specifikacija na tabeli pri 23°C, videti dijagram za faktore smanjenja pritiska
tolerancija spoljašnjeg prečnika	do 13mm spoljašnji prečnik $\pm 0,10$ mm, do spoljašnji prečnik 22mm $\pm 0,15$ mm
tolerancija debljine	$\pm 0,10$ mm
creva u koturu	50m odnosno 100m, na zahtev 200, 500 i 1000m
boje	plavo, žuto, zeleno, prirodno, crveno, crno
Odobrenja	DIN 74324
namena	primena komprimovanog vazduha, Hidraulika, motorna vozila, cevi za gorivo. crno PA plastično crevo je otporno na UV zrake.

spoljašnji prečnik [mm]	unutrašnji-Ø [mm]	maksimalni radni pritisak na 23°C [bar]	minimalni poluprečnik savijanja[mm]	tip
3	1,7	35	15	PA-3/1,7-boja
4	2,5	31	20	PA-4/2,5-boja
5	3	34	25	PA-5/3-boja
6	4	27	30	PA-6/4-boja
8	6	19	40	PA-8/6-boja
10	8	15	60	PA-10/8-boja
10	7	23	50	PA-10/8-boja
12	9	19	60	PA-12/9-boja
12	10	12	85	PA-12/10-boja
14	11	16	80	PA-14/11-boja
15	12,5	13	90	PA-15/12,5-boja
16	13	14	90	PA-16/13-boja
22	18	13	150	PA-22/18-boja

faktori za smanjenje pritiska

opseg temperature	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
radni pritisak u % maksimalne vrednosti	100%	87%	74%	64%	57%	52%	47%	44%	36%

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave